TITAN
Profesional
Esmalte satinado
D-4
Laca de Poliuretano
Blanco
Interiores y exteriores. Acabado lacado sedoso.
4 litros
(5 Kg aprox.)
Secado: 3-4 h. Repintable: 8-12 h.
Disolventes: Aguarrás TITAN o Aguarrás mineral TITAN.
Tintado: Con Tinte universal TITAN.
Las superficies deben estar desengrasadas, desoxidadas,
limpias, secas e imprimadas adecuadamente con preparaciones TITAN.
En envases de: 10 y 4 litros.
Reacción al fuego, M-1. Norma UNE 23-727.
(Certificado por Laboratorios Oficiales).