

DEFINICIÓN Revestimiento de acabado extra mate al agua basada en dispersiones acrílicas para exterior.

- PROPIEDADES**
- Acabado extra mate
 - Muy buena resistencia a la intemperie
 - Muy buena adherencia a la superficie
 - Resistencia a los alcalinos
 - Excelente resistencia al frote húmedo

USOS Revestimiento de acabado para la protección y decoración de muros, fachadas y paredes en exterior.

CARACTERÍSTICAS

Brillo Mate.
Color Blanco y colores de la colección Fachadas, de la colección 4041 Color Concept y ACC colour map.
Densidad media Aprox.: 1.38 Kg/dm³
Viscosidad Aprox.: 5000-6000 cps a 20°C
Contenido en sólidos Peso aprox.: 61 %
Volumen aprox.: 40 %
Envasado 1, 5 y 15 L
VOC Valor limite en UE para este producto (cat.A/c): 75g/l (2007) / 40g/l (2010)
Alpha Acrilmat contiene un máximo de 35 g/l VOC

SOPORTE Superficies de albañilería tanto nuevas como antiguas ya pintadas.

MODO DE EMPLEO**Condiciones de aplicación**

Temperatura de aplicación Mínimo 5 °C, máximo 30 °C.
Máxima humedad relativa Máximo 85%.
Útiles de aplicación Las superficies deben de estar completamente secas
Dilución Brocha o rodillo.
Limpieza de útiles 20-35% con agua
Rendimiento Con agua. Limpiar los útiles inmediatamente después de su utilización antes de que se sequen.
Aprox. : 6 - 8 m²/L en dos manos
Depende de la irregularidad y absorción de la superficie.
Secado a 20°C y 65% HR Seco en 1 hora
Repintable en 3-4 horas

SISTEMA DE APLICACION

Preparación de la superficie La superficie debe estar limpia y completamente seca. Eliminar mohos, hongos y algas con Alpha Desinfectante. Las zonas de antiguos enfoscados o capas de pinturas mal adheridas y las eflorescencias deben ser eliminadas mediante cepillado.
Si la superficie es muy absorbente, aplicar una mano de Alpha Aquafix (imprimación acuosa).
Si la superficie está muy degradada o pulverulenta, aplicar una

Superficies nuevas
Superficies antiguas

mano de Alpha Fix (fijador al disolvente).
Si la superficie está pintada anteriormente y se encuentra en bastante buen estado, lavar con agua limpia con equipo a presión.
Acabar con dos manos de Alpha Acrilmat
Acabar con una o dos manos de Alpha Acrilmat

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Para más información, solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrelle la etiqueta o el envase. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que lo solicite.

Tiempo de almacenaje 24 meses desde su fabricación, en su envase original, sin abrir.
Condición de almacenaje Conservar bajo techo y a temperatura entre 5 y 30°C.



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.
Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado.
Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.
El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.
La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

