



• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •
RUST-OLEUM®

FICHA TECNICA

RUST-OLEUM HORNOS Y BARBACOAS Spray 400 mL

Negro, Plata y Verde.

DESCRIPCION Y USOS

Pintura de acabado mate muy resistente a las temperaturas altas (hasta 650° C), adecuada para el pintado de hornos, barbacoas, motores, radiadores, tubos de escape y otros elementos de metal que puedan ir sometidos a altas temperaturas.

Destaca por su rápido secado y previene de la oxidación.

PREPARACION

Las superficies deberán estar consistentes, secas y limpias de polvo, grasa, aceites, ceras y de cualquier tipo de suciedad. Para superficies viejas o erosionadas, asegurarse de su correcta adherencia mediante un lijado previo. El tapón y/o la etiqueta indican el color y acabado aproximado. Cubra las zonas de los alrededores para protegerlas de las pulverizaciones.

APLICACIÓN

Agite el bote con fuerza durante 1 minuto después de que las bolas mezcladoras empiecen a sonar y continúe agitando regularmente durante su utilización.

Mantenga el bote a 30cm de la superficie y pulverizar con uniformidad y en paralelo. Para un resultado óptimo durante la pulverización, mantenga el bote a la misma distancia de la superficie y no deje de mover el bote. Aplique varias capas finas a intervalos de unos pocos minutos.

Rendimiento: Un bote de 400 ml puede cubrir unos 2 m², dependiendo de la rugosidad y porosidad de la superficie.

Tor Coatings Limited, Portobello Industrial Estate, Birtley, Chester-le-Street, Co. Durham, DH3 2RE, UK.

Servicio Técnico: +34 902 241 242

www.rustoleumspraypaint.com



• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •
RUST-OLEUM®

Secado y Nueva Aplicación: Seco al tacto en 30 minutos. Nueva aplicación al cabo de 1 hora mínimo o a las 24 horas. Secado total a las 24 horas. Los tiempos de secado se basan en unas condiciones de aplicación cálidas (15°C) y secas con buena ventilación. En caso de temperaturas inferiores y humedad más elevada, se necesitará más tiempo de secado. Se recomiendan 2-3 capas.

Limpieza: Después de su uso, dé la vuelta al bote y pulverice durante 2-3 segundos para desobstruir la boquilla del pulverizador.

Restricciones: Aplique solo con temperaturas de entre 10-32°C y una humedad relativa inferior a 85%. Debe tomar precauciones especiales durante la preparación de superficies pintadas sobre madera y metal anteriores a 1960 ya que pueden contener plomo tóxico. Durante el lijado en seco, lleve una máscara facial de protección adecuada para evitar inhalar el polvo. Consulte el correspondiente ejemplar del documento de Prevención de riesgos antes de la utilización del producto.

Advertencia: La información que se incluye en este documento es, a nuestro mejor saber y entender, verdadera y exacta y se proporciona de buena fe, pero sin garantías. Le recomendamos que cubra primero una zona de prueba para asegurarse de que el producto satisface sus necesidades.

Tor Coatings Limited, Portobello Industrial Estate, Birtley, Chester-le-Street, Co. Durham, DH3 2RE, UK.

Servicio Técnico: +34 902 241 242

www.rustoleumspraypaint.com

